


NANOTER PRO HYDROstop

KASUTUSJUHEND



Nanotehnoloogiline elastne hüdroisolatsioon

- Väga elastne
- Hea reflektiivsus 80% (eri spektrites 75 - 90%)
- Vastupidav mehaanilistele kahjustustele, korrosioonikindel
- Vastupidav ilmastikule ja UV-kiirgusele, veekindel
- Hea nakkuvus, talub temperatuure vahemikus -50 °C...+120 °C, lühiajaliselt +140 °C

NANOTER PRO HYDROstop (edaspidi toode või pinnakate) omadused

Akrüülkopolümeeri dispersioonil põhinev kasutusvalmis, lõhnatu, vähehingav, mittetoksiline, tuleohutu, nanomateriaalne pinnakate. Polümeriseerudes moodustab pinnakate püsiva ning mustust mittesiduva ilmastikukindla kattekihi. Toode on kergesti pinnale kantav ning hea kattevõimega. Toonitav heledates toonides. Süsteemis akrüülkrundiga tagab erinevatele pindadele pikaajalise kaitse ilmastikumõjude vastu.

Kasutuskohad

Toode on mõeldud kasutamiseks välis- ja sisetöödel erinevate pindade hüdroisoleerimiseks.

Eriti sobiv olemasolevate erinevate katusepindade renoveerimiseks, kus muuhulgas täidab kuni 3 mm laiused avad, nii niiskete pindade ehituseks kui hüdroisolatsiooniks.

Aluspind

Sobib mineraalsetele pindadele (krohv, kergplokid, tellis, betoon jms.), puidule, metallile, plastile jne.

Pinna ettevalmistus

Kaetav pind peab olema püsiv, kuiv ning puhas mustusest, õlist, rasvast, samblikest ja lahtistest osakestest. Pinna puhastamiseks kasutada kaetavale pinnale ettenähtud puhastusvahendeid. Nõrgalt seotud kihid eemaldada kuni kindla aluspinnani, praod puhastada ning parandada ümbritseva pinnaga sarnase täiteseguga. Pinnale sadestunud soolad vm. keemilised ühendid eemaldada tugevakiulise harjaga või muul aluspinnale sobival viisil. Sobiva puhastusmeetodi valikul jälgida, et see ei kahjustaks aluspinda. Enne pinna katmisele asumist veenduda, et see oleks lõplikult kuivanud (nõutav minimaalne kuivamisaeag sõltub aluspinna tüübist ja kuivamistingimustest).

Ebastabiilse pinna eeltöötlus

Tugevasti imav, kergelt pude, liivane või kriidiline eelnevalt viimistlemata pind immutada 1 kihi akrüülkrundiga. Pinnalekandmise lihtsustamiseks võib segule lisada kuni 10 % toodet. Parima tulemuse saamiseks kanda segu pinnale liimikammi ja pahtlilabidaga, rulli või kõrgsurve pihustiga.

Kruntimine

Pind kruntida 1 kihi akrüülkrundiga. Juhul, kui kruntimise järgselt jäävad eelnevalt aluspinnal tehtud kohtparandused ümbritsevast pinnast erinevat tooni (põhjuseks erinev pinna imavus), tuleb ühtlasema värvitooni saamiseks katta parandatud kohad 1 kihi toote ja vee seguga 1:10. Lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada.

Lõppviimistlus

Toode kanda pinnale kihtidena arvestades soovitud eesmärki, pinna omadusi ja asendit (vertikaal või horisontaal), kasutatavaid töövahendeid ja töökeskkonda. Soovitatav kihi paksus 2 mm.

Tehnilised andmed

Kasutuskoht	välis- ja sisetöödel
Kulu kahele kihile imavusest	1 kuni 2,5 kg/m ² sõltuvalt pinna
Kuivamisaeg	1 kihil kuni 24 h, kasutusvalmis 48 h
Vedeldi	vesi
Toonimine	RAL toonimissüsteem
Töövahendid	liimikamm ja pahtlilabidas, rull või kõrgrõhu pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	avamata taaras (5...45 °C)
Pakend	10 L / 20 L

Toote ettevalmistamine

Toode on kasutusvalmis. Taara avamise järel vahetult enne pinna katmise alustamist segada toodet kuni see on ühtlase kondistentsiga (taara põhjas ei ole enam vedelat kihti).

NB! Segada aeglaselt käsitsi või segutrelliga maksimaalselt 200 p/min.

Vajadusel vedeldada puhta veega 2,5 kuni 10 % mahust (sõltub ühutemperatuurist, kaetava pinna omadustest ja kasutatavast töövahendist).

Soovitused toote pealekandmiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur pinna töötlemise ja kuivamise ajal +7...40 °C (soovitavalt +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40-80 % (soovitavalt 60-65 %). **NB! Vältida pinna katmist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.** Madalamatel temperatuuridel ja/või kõrge õhuniiskuse korral pikeneb pinnakatte kuivamisaeg märgatavalt. Temperatuuri langemisel alla +7 °C toote kuivamine katkeb ning on oht, et moodustub ebakvaliteetne kate. Mitte kanda toodet päikese poolt kuumaks kõetud pindadele. Kuuma ilmaga katmisel võtta kasutusele meetmed takistamaks kaetud pinna liigkiiret kuivamist. Kihtide vahel lasta kaetud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad katta ilma katkestusteta, katkestusi teha üksnes nurkades.

Soovitatavad töövahendid

Liimikamm B2 või B3 ning pahtlilabidas. Eelnevalt kanda toode liimikammiga pinnale, lasta kiht kuivada (aeg kuni 24 h). Kate on kuivanud kui pahtlilabidaga üle kihi tõmbamisel kihile ei teki kahjustusi. Seejärel pahtlilabidaga kanda peale teine kiht, mis vajadusel tagaks ka pinna hea väljanägemise. Kahe töökäiguga tagatakse soovitud kihi paksus 1,5...2 mm. Samas on võimalik pind järgnevalt soovikohaselt viimistleda (dekoratiivkrohvid, rullmaterjalid, veepõhised värvid).

Rull. Rulli kasutatakse juhul kui soovitud kihi paksus on 0,3 kuni 0,5 mm. Rulli kasutamisel toode eelnevalt vedeldada puhta veega, optimaalne 10 kuni 15 % mahust.


Kõrgrõhu pihusti. Kasutatakse suuremate pindade katmisel. Pealekandmine korraga 0,3 kuni 1,5 mm paksuse kihina sõltuvalt kasutatava pihusti tehnilistest parameetritest.

Soovitud kõrgrõhu pihusti kasutamiseks:

- eemaldada kõik filtrid (takistavad mikrosfääride läbimist);
- seade peab enne tootega töötamist olema puhas mistahes jääkidest;
- kasutada töösurvet 40... 80 bar;

NB! Reguleerida pihusti surve nii, et töösurve toote pealekandmisel ei ületaks 100 bar-i.

- vooliku pikkus 15...45 m;
- kasutada ainult ettenähtud püstoleid;
- kasutada düüsi avaga 0,025 kuni 0,035 (düüsi markeeringu kaks viimast numbrit);
- toode eelnevalt vedeldada sõltuvalt kasutatavast pihustist;
- töötamise ajal iga 5...10 minuti tagant segada taaras olevat toodet;
- enne pihusti lõplikku seiskamist keerata surveregulaator nulli.



Pihustuslaius määratakse pihustusnurga abil 30 cm kauguselt pinnast. Nurk määratakse düüsi markeeringu esimese numbri järgi.

Näiteks soovitatav 30°-se pihustusnurga korral kasutada düüsi 327, 50°-se nurga korral düüsi 529. Suurte pindade korral kasutada suuremaid düüse ja laiemat pihustusnurka, väikeste pindade ja torude korral väiksemaid düüse ja kitsamat pihustusnurka.

Pinna hilisem hooldamine

Tootega kaetud pinda võib puhastada veega, vajadusel ka neutraalse puhastusvahendiga. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt veega. Vältida orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahendeid. Pesemiseks kasutada soovitatavalt leiget vett. Töövahendina kasutada käsna või pehmet harja. Vältida pinna hõõrumist ja poleerimist.

Oluline märkus

Enne tootega tööleasumist katta ümbritsevad pinnad. Katmata pinnale sattunud pritsmed tuleb koheselt veega eemaldada. Töötamisel kanda respiraatorit, kaitseprille ja -kindaid ning järgida töökeskkonna ohutusnõudeid.

Värvitooni erinevus originaaltoonist võib olla põhjustatud erinevast pinnastruktuurist, värvi pinnalekandmise meetodist või valguse langemise nurgast, samuti aluspinna imavusest või ilmastikuoludest katmise ajal.

Tööohutus (vt täpsemalt ohutuskaarilt)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma ning sissehingamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt nõu. Toode mitte valada maha, kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.



Tootja: AGENCIA DE ENERGIA ALTERNATIVA 2020 SL.

Cl Almoravides 17, c 25, Ciñuelica R16, 03189 Orihuela Costa, Alicante, SPAIN

Esindaja: Alternatiivenergia Agentuur OÜ Savioja 1, Vahi küla, 60534 Tartu vald, Tartumaa, ESTONIA

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenätoodete ja töömeetodite valikul. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda tootja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.